



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 628/V

**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C12/15 - XO (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 22.8.2005

do: 14.9.2005

fck v N/mm<sup>2</sup>: 15

Betonáreň: B3-Ludvikov dvor

Posledné hodnoty fci

|      |                   |
|------|-------------------|
| 15,5 | N/mm <sup>2</sup> |
| 22,5 | N/mm <sup>2</sup> |
| 19,0 | N/mm <sup>2</sup> |

Priemerná hodnota fcm,3 s prekryvom:

|      |                   |
|------|-------------------|
| 19,0 | N/mm <sup>2</sup> |
|------|-------------------|

Kritérium 1: fcm,3 ≥ fck + 4

**SPLNENE**

Kritérium 2: fci ≥ fck - 4

**SPLNENE**

*ZHODA JE POTVRDENÁ!*

Dátum vystavenia: 31.10.2005

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391 DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, železa Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 628/V



**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C12/15 - XO (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 27.9.2005

do: 12.10.2005

$f_{ck}$  v N/mm<sup>2</sup>: 15

Betonáreň: B3-Ludvikov dvor

Posledné hodnoty  $f_{ci}$

|      |                   |
|------|-------------------|
| 20,5 | N/mm <sup>2</sup> |
| 25,0 | N/mm <sup>2</sup> |
| 21,0 | N/mm <sup>2</sup> |

Priemerná hodnota  $f_{cm,3}$  s prekryvom:

|      |                   |
|------|-------------------|
| 22,2 | N/mm <sup>2</sup> |
|------|-------------------|

Kritérium 1:  $f_{cm,3} \geq f_{ck} + 4$

**SPLNENE**

Kritérium 2:  $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$


**SPLNENE**

**ZHODA JE POTVRDENÁ!**

Dátum vystavenia: 5.12.2005

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes



Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, žlietku Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1628/V



**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 20.9.2005

do: 28.9.2005

$f_{ck}$  v  $N/mm^2$ : 20

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty  $f_{ci}$

|      |          |
|------|----------|
| 24,0 | $N/mm^2$ |
| 21,0 | $N/mm^2$ |
| 31,0 | $N/mm^2$ |

Priemerná hodnota  $f_{cm,3}$ :

|      |          |
|------|----------|
| 25,3 | $N/mm^2$ |
|------|----------|

Kritérium 1:  $f_{cm,3} \geq f_{ck} + 4$

**SPLNENE**

Kritérium 2:  $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$

**SPLNENE**

*ZILODA JE POTVRDENÁ!*

Dátum vystavenia: 26.10.2005

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, štrku Tel:

055/466 6633


Fax:

055/466 6699



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1628/V



**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - C10,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 7.9.2005

do: 19.9.2005

$f_{ck}$  v  $N/mm^2$ : 20

Betonáreň: B3-Ludvikov dvor

Posledné hodnoty  $f_{ci}$

|      |          |
|------|----------|
| 23,5 | $N/mm^2$ |
| 25,5 | $N/mm^2$ |
| 26,5 | $N/mm^2$ |

Priemerná hodnota  $f_{cm,3}$ :

|      |          |
|------|----------|
| 25,2 | $N/mm^2$ |
|------|----------|

Kritérium 1:  $f_{cm,3} \geq f_{ck} + 4$

**SPLNENE**

Kritérium 2:  $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$

**SPLNENE**

*ZHODA JE POTVRDENÁ!*

Dátum vystavenia: 26.10.2005

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391 DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel: 055/461 02 08

Fax: 055/461 02 09

predaj: cementu Tel: 055/461 01 41

betónu, štrku Tel: 055/466 6633

Fax: 055/466 6699