



Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 628/V



BETON

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 15.7.2005

do: 22.8.2005

f_{ck} v N/mm^2 : 20

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty f_{ci}

24,5	N/mm^2
25,0	N/mm^2
23,5	N/mm^2

Priemerná hodnota $f_{cm,3}$:

24,3	N/mm^2
------	----------

Kritérium 1: $f_{cm,3} \geq f_{ck} + 4$

SPLNENE

Kritérium 2: $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$

SPLNENE

ZHODA JE POTVRDENÁ!

Dátum vystavenia: 7.7.2006

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, štrku Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699



Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č.: 628/V



BETON

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - C10,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 23.8.2005

do: 12.10.2005

fek v N/mm²: 20

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty fci

24,0	N/mm ²
24,0	N/mm ²
28,0	N/mm ²

Priemerná hodnota fcm,3:

25,3	N/mm ²
------	-------------------

Kritérium 1: fcm,3 ≥ fek + 4

SPLNENE

Kritérium 2: fci ≥ fek - 4

SPLNENE

ZHODA JE POTVRDENÁ!

Dátum vystavenia: 7.7.2006

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654
IČO: 31 711 391 DIČ: 2020483960
IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel: 055/461 02 08
Fax: 055/461 02 09
predaj: cementu Tel: 055/461 01 41
betónu, železa Tel: 055/466 6633
Fax: 055/466 6699