



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č.: 628/V



**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 15.6.2005

do: 14.7.2005

fck v N/mm<sup>2</sup>: 20

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty fci

27,0	N/mm <sup>2</sup>
30,5	N/mm <sup>2</sup>
24,5	N/mm <sup>2</sup>

Priemerná hodnota fcm,3:

27,3	N/mm <sup>2</sup>
------	-------------------

Kritérium 1: fcm,3 ≥ fck + 4

**SPLNENE**

Kritérium 2: fci ≥ fck - 4

**SPLNENE**

*ZHODA JE POTVRDENÁ!*

Dátum vystavenia: 7.7.2006

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654  
IČO: 31 711 391 DIČ: 2020483960  
IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel: 055/461 02 08  
Fax: 055/461 02 09  
predaj: cementu Tel: 055/461 01 41  
betónu, žrka Tel: 055/466 6633  
Fax: 055/466 6699



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 628/V



**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - C10,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 15.7.2005

do: 22.8.2005

fck v N/mm<sup>2</sup>: 20

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty fci

24,5	N/mm <sup>2</sup>
25,0	N/mm <sup>2</sup>
23,5	N/mm <sup>2</sup>

Priemerná hodnota fcm,3:

24,3	N/mm <sup>2</sup>
------	-------------------

Kritérium 1: fcm,3 ≥ fck + 4

**SPLNENE**

Kritérium 2: fci ≥ fck - 4

**SPLNENE**

**ZHODA JE POTVRDENÁ!**

Dátum vystavenia: 7.7.2006

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, štrku Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č.: 628/V



**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 23.8.2005

do: 12.10.2005

fck v N/mm<sup>2</sup>: 20

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty fci

24,0	N/mm <sup>2</sup>
24,0	N/mm <sup>2</sup>
28,0	N/mm <sup>2</sup>

Priemerná hodnota fcm,3:

25,3	N/mm <sup>2</sup>
------	-------------------

Kritérium 1: fcm,3 ≥ fck + 4

**SPLNENE**

Kritérium 2: fci ≥ fck - 4

**SPLNENE**

**ZHODA JE POTVRDENÁ!**

Dátum vystavenia: 7.7.2006

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

*[Handwritten signature]*

Sídlo: VSH a.s. 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vah@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, štrku Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699



Východoslovenské  
Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č.: 628/V



BETON

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 14.11.2005

do: 3.4.2006

$f_{ck}$  v  $N/mm^2$ : 20

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty  $f_{ci}$

24,0	$N/mm^2$
40,0	$N/mm^2$
43,0	$N/mm^2$

Priemerná hodnota  $f_{cm,3}$ :

35,7	$N/mm^2$
------	----------

Kritérium 1:  $f_{cm,3} \geq f_{ck} + 4$

SPLNENE

Kritérium 2:  $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$


SPLNENE

ZHODA JE POTVRDENÁ!

Dátum vystavenia: 23.5.2006

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes



Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, železa Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699